PRO MONTA

Fiche Elasto WP 15

Nom :	***ELASTO WP15***

Description: ELASTO WP15 est un mastic de rénovation, superléger et pré mélangé, pour des rénovations professionnelles de A à Z.

Emballage: Elasto WP15 19 litres: Seaux

Conservation: 12 mois en emballage fermé.
Entreposer à un endroit sec et frais entre +5°C et +25°C

Mode d' emploi:
- Appliquer sur une surface propre, sèche et dépoussiérée
- Sur des supports poudreux (vieux plâtres, enduits bâtards, béton), appliquer un fixateur de fond afin de durcir le support.
- Reboucher d' abord les crevasses profondes jusqu'à 2 à 3 cm de la surface à traiter.
- Mise en œuvre: Appliquer le produit à la spatule, presser fermement et lisser.

Application:
- Par sa structure légère, et appliqué en fine couche permet d'éviter au maximum les transmissions de bruit lorsqu'il est utilisé pour la fermeture du joint entre les cloisons de plâtre et la structure du bâtiment.
- Température d'application: entre +5°c et +32°c
- Nettoyage: Avec de l'eau directement après application.
- Temps de recouvrement/ (+20°c / 65% h.r.) +/- 2 heures avec une peinture au latex +/- 24 heures avec une peinture à l'huile

Propriétés techniques:
- Poids par litre: 0.423 KG
- Couleur: blanc
- Retrait: O
- Séchage: 30 minutes à 3 heures, suivant l'épaisseur du filet appliqué, et l'humidité. Durcissement complet après 7 jours.
- Valeur Ph: 9.0 à 9.5
- Point d'inflammation: >94°C

Puisque nous n'avons aucun contrôle sur les modalités d'application, nous ne pouvons pas être tenu responsable pour les résultats obtenus, ni pour les conséquences ou dommages résultant d'une application ou usage inadéquate.

N.V. PROMONTA S.A. - Vaartstraat 6 / 8 - B-2830 WILLEBROEK
Tel. : +32 3 886 58 25 Fax : +32 3 886 38 47 B.T.W. : BE 0402.073.908
www.promonta.com
info@promonta.com